

# KLEIBERIT 351.0

## Adesivo de PVAC resistente à água.

### Campos de aplicação

- Colagem de junta macho-fêmea de elementos de parquet de madeira e laminados

### Vantagens

- Cola monocomponente – aplicável diretamente do tubo garrafa
- Tempo aberto favorável
- Sem solventes, sem formaldeído

### Características da colagem

- Corresponde às exigências do grupo D3 conforme DIN/EN 204
- Junta de cola incolor

### Características da cola

**Base :** dispersão de PVAC

**Densidade:** aprox. 1,10 g/cm<sup>3</sup>

**Côr:** branca

**Valor do PH:** aprox. 3

#### Viscosidade

**Brookfield Sp. 6/20 rpm:**

12.000 ± 2.000 mPas

**Consistência:** viscosidade média

**Ponto branco:** + 5°C

**Tempo aberto (com 20°C)**

6 - 10 minutos

**Identificação:** Ver nossa ficha de segurança.

### Instruções de aplicação

Os materiais a serem colados devem estar livres de poeira, de óleos, de graxas e estarem aclimatizados.

A temperatura de aplicação ideal é de 18-20°C, a umidade ideal da madeira deve ser de 8-10 %. Não aplicar com temperaturas abaixo de +10°C.

Cortar a ponta do tubo e aplicar o adesivo homogêneamente em forma de cordão sobre a ranhura.

Para atingir uma boa vedação da junta e uma ótima resistência a água é aconselhável de se aplicar a cola sobre o lado superior da ranhura. Em seguida unir o próximo elemento de lingueta sobre o elemento de ranhura, apertar bem e martelar. (Observar as instruções de aplicação do produtor!).

### Tempo de prensagem (18-20°C)

Laminado no mínimo 40 minutos

Madeira no mínimo 5 minutos

### Consumo

Aprox. 25 g por metro de junta

A resistência final do grupo D3 conforme DIN/EN 204 é alcançada após 7 dias.

Bisnagas abertas devem ser bem fechadas. Evitar contato com ferro (perigo de coloração).

### Limpeza

Manchas de cola fresca devem ser limpas imediatamente com água. Limpar os utensílios de trabalho com água.

### Embalagens

Cartão com 9 bisnagas de 1 kg neto

Cartão com 12 bisnagas de 0,5 kg neto

Outras embalagens sob pedido.

### Armazenamento

**KLEIBERIT 351.0** pode ser armazenada, em sua embalagem original, por aprox. 1 ano com 20°C.

13.07.2021/cp Substitui a versão de data anterior

# KLEIBERIT 351.0

#### ELIMINAÇÃO DE ADESIVO E DA EMBALAGEM

Chave de eliminação de resíduos 080410

Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável.

#### SERVICO AO COMPRADOR

Nosso departamento de aplicações pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informação sem compromisso. Por favor, certificar-se se nossos produtos são adequados para a aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer despesa e sem compromisso.