

КЛЕЙБЕРИТ 501.6

1К-ПУР-клей

Область применения

- Склеивание окон и дверей
- Слоистое склеивание древесины и древесных материалов
- Склеивание стыков в изделиях, применяемых снаружи
- Склеивание минеральных строительных плит, керамических материалов, бетона и твердой пены.

Преимущества

- Однокомпонентный клей – практически неограниченная жизнеспособность
- Простое применение
- Длительное время открытой выдержки

Свойства клеевого соединения

- Клеевой шов обеспечивает высокую теплостойкость и высокие показатели прочности склеивания
- Качество склеивания D4 по с DIN/EN 204 (i.f.t.-Протокол № 505 38058/2 от 17.02.2009)
- Испытан по DIN EN 14257 (Watt 91) (i.f.t.-Протокол № 505 38058/1 от 17.02.2009)

Свойства клеящего вещества

Основа: полиуретан
Цвет: коричневый
Плотность: ок.1,13 г/см³

Вязкость Брукфильд RVT при 20 °С:

7.000 +/- 1.500 мПа·с

Консистенция: жидко-текучая

Маркировка: см. наш паспорт безопасности

Примечание: предназначен для применения только в промышленных целях

Переработка

Условия переработки

Идеальная температура переработки +20 °С, идеальная влажность 8-12%. Не перерабатывать при температуре ниже +5 °С. Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, обезжиренными. С пластмассовых поверхностей удалить разделительное средство.

Способы нанесения

Из поставляемой емкости с помощью шпателя или ручных вальцев.

Нанесение клея

Достаточно одностороннего нанесения на не очень пористую поверхность.

Расход

100-200 г/м² в зависимости от структуры материала.

Время открытой выдержки

Ок. 70 минут при 20° С.

Это время сокращается при высокой температуре помещения, высокой влажности воздуха или подводе влажного воздуха.

Отвердевание

Клей отвердевает за счет воздействия влажности (из воздуха и материалов) и становится полутвердым продуктом, стойким по отношению к воде и растворителям. Подвод влажности путем мелкого распыления (объем воды – ок. 20 г/м²) или повышение температуры (50 до макс. 70° С) ускоряет образование полимерной сетки.

Прессование деталей

Процесс схватывания осуществляется под давлением прессования, которое должно обеспечить хороший контакт склеиваемых поверхностей. Прессующие поверхности благодаря прокладке из силиконовой бумаги защищают от просачивающегося клея. Необходимое давление зависит от вида и размера заготовки и должно обеспечивать точную подгонку клеевых швов. При склеивании слоистой древесины или склеивании стыков прессовое давление не должно быть ниже **0,6 Н/мм²**.

Чем интенсивнее отверждение клея под прессовым давлением, тем выше дальнейшая возможность выдерживания нагрузки.

КЛЕЙБЕРИТ 501.6

Время прессования

Это время в значительной степени зависит от температуры и влажности.

Нормативные значения:

Температура	Время прессования
20°C	ок. 6-7 часов
40°C	ок. 2-3 часов
60°C	ок. 1-2 часов

Точное время для специального применения устанавливается в соответствии с настоящими условиями.

Время последующего схватывания

Дальнейшая обработка склеенных частей возможна через 1 день, окончательная прочность достигается в течение 7 дней.

Очистка

Инструменты **сразу** после использования очистить с применением КЛЕЙБЕРИТ 820.0.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 501.6:

Жестяная канистра весом	5 кг нетто
Жестяное ведро весом	30 кг нетто
Коробка с 12 бутылками по	0,5 кг нетто

Очиститель

КЛЕЙБЕРИТ 820.0:

Жестяная банка весом	22 кг нетто
----------------------	-------------

Емкости других размеров – по запросу

Хранение

КЛЕЙБЕРИТ 501.6 хранится в воздухонепроницаемой закрытой упаковке при температуре 20 °C ок. 1 года. Хранить в сухом прохладном помещении, защищать от влаги. Вскрытые упаковки израсходовать в течение короткого промежутка времени.

КЛЕЙБЕРИТ 501.6 морозоустойчив до температуры -20 °C.

По состоянию на 28.11.2022; заменяет предыдущие редакции

Утилизация отходов

Код отходов 080501

Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо опорожненная тара может использоваться повторно.

Техническая Консультация

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций.