

КЛЕЙБЕРИТ 535 SupraFoam

2К-PUR-пена

Быстрое отверждение

Двухкомпонентный клей КЛЕЙБЕРИТ 535 очень быстрого отверждения вне зависимости от влажности. Отсутствие последующего расширения после отверждения! Можно подвергать нагрузкам через считанные минуты.


Область применения

- Монтаж дверных коробок
- Изоляция окон
- Выполнение различных работ по монтажу, уплотнению и изоляции

Преимущества

- Очень низкая эмиссия (EC1 plus) согласно классификации GEV Emicode (Номер лицензии GEV: 8659/01.01.11 от 04.12.2017)

- Класс эмиссии A+ по VOC-нормам Франции



- **Отсутствие рабочих газов**
- Отсутствие последующего расширения после отверждения
- Можно подвергать нагрузкам через считанные минуты
- Не требует предварительного увлажнения кирпичной кладки
- Пригоден к переработке от +10°C
- Класс строительных материалов B 2 / DIN 4102, часть 1



Клейберит 535 в двойной картуше

Свойства клея

Основа: 2К-полиуретан
Объем в картуше: 250 г
Выход: около 5,5 литра
Температура переработки: от +10 °C до +30 °C

Маркировка: подлежит маркировке согласно нормам ЕС, содержит 4,4'-дифенилметандиизоцианат. Во время переработки использовать защитные перчатки и очки (см. листок безопасности)

Примечание: использовать только в промышленных целях

Свойства после переработки

Неклеякий: через 1 минуту
Возможность разрезания: через 3-5 минут
Можно убирать распорки: через 20 минут
Отверждение: через 15-20 минут при 20°C (при более низких температурах время существенно увеличивается)
Структура пор: полутвердая, преимущественно открытые поры
Пожароопасные свойства: B 2 по DIN 4102

КЛЕЙБЕРИТ 535 SupraFoam

Переработка

Дверные коробки и стена должны быть способными нести нагрузку, быть чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Поверхности из гипса и газбетона необходимо предварительно обработать праймером средством КЛЕЙБЕРИТ 473.0. КЛЕЙБЕРИТ 535 SupraFoam подлежит переработке при температуре от +10 °С до +30 °С.

Оптимальная температура переработки 20 °С



1. Кончик картуши срезать острым ножом.



2. Надеть смешивающее сопло.



3. При необходимости (узкий стык или глубокое заполнение) надеть на смешивающее сопло удлиняющую трубочку.



4. Вставить в ручной пистолет. Избегать резкого выдавливания из-за возможного нарушения гомогенности смеси.

Светло-желтый цвет клея на переднем конце смешивающего сопла свидетельствует о хорошей степени смешивания.

Указания по монтажу:

Дверные коробки вставить, выровнять и в области замка, а также нижней части зафиксировать. Ограничить точки нанесения клея с помощью вставленных в щель в стене сверху вниз картонных полосок (прилагаются).

Полости постепенно запенить – на продольных боковых сторонах в общем осуществить 3 запенивания (в области шарниров и замка). При работе с тяжелыми или несущими большую нагрузку дверьми рекомендуется увеличить количество клея.

После окончания работы вынуть картушу из ручного пистолета и положить на бумагу, картон и т.п., так как до окончания химической реакции вытеснения содержание смешивающего сопла может продолжаться вытекать.

Нанесенный клей можно подвергать резке через 3 - 5 минут. Излишки клея рекомендуем срезать только после полного отверждения через 15 - 20 минут.

Очистка

Свежие пятна клея сразу же удалить с помощью Очистителя КЛЕЙБЕРИТ 820.0 или ПУР-Очистителя КЛЕЙБЕРИТ 823. Отвержденный клей можно удалить только механическим путем.

Упаковка

КЛЕЙБЕРИТ 535 SupraFoam:

Коробка с 16 картушами по 250 г нетто
+ приспособления для переработки

Очиститель

КЛЕЙБЕРИТ 820.0:

Коробка с 12 бутылками по 756 г нетто

ПУР-Очиститель

КЛЕЙБЕРИТ 823:

Картон с 12 банками по 500 мл

Средство для обработки поверхности

КЛЕЙБЕРИТ 473.0:

Коробка с 4 пластиковыми бутылками по 475 мл

Пистолет

КЛЕЙБЕРИТ 890.1

Прочие размеры упаковки по запросу.

Хранение

Картуши хранить в вертикальном положении в сухом и прохладном месте, защищать от мороза.

Защищать от нагревания выше 30 °С.

КЛЕЙБЕРИТ 535 хранится при температуре +20 °С ок. 9 месяцев.

При более высоких температурах срок хранения сокращается.

По состоянию 17.02.2021; заменяет предыдущие издания.