

KLEIBERIT 625.0

Vodné lepidlo pro lakované povrchy

Lepidlo KLEIBERIT 625.0 je lepidlo na bázi syntetických pryskyřic se střední rychlostí vytvrzování a velmi dobrou naleptávací schopností. Lepidlo je středně viskózní, tím dobře zpracovatelné, s dlouhou otevřenou dobou a tak mnohostranně použitelné.

Oblast použití

- lepení na plochách upravených nitrolakem - bez zdrsnění
- při lepení na SH lak, DD lak, polyesterový lak plochy lehce zdrsnit.

Přednosti

- dobré naleptávání a přilnavost na NC lacích
- zvláště vhodné pro lepení korpusů
- krátké lisovací časy

Vlastnosti lepeného spoje

- vysoká pevnost spáry
- transparentní lepená spára
- houževnatá elastická lepená spára

Vlastnosti lepidla

Báze:	PVAC disperze
Hustota:	ca. 1,08 g/cm ³
Hodnota pH:	ca. 4
Barva:	bílá
Viskozita při 20°C	
- Brookfield RVT, Sp.6/20 Upm:	13.000 +/- 2.000 mPas
Konzistence:	středně viskózní
Otevřená doba:	5 - 8 min
Bod zkřížovatění:	+ 7°C
Označení:	viz bezpečnostní list

Nanášecí metody

- štětcem nebo stěrkou
- vláknovou pistolí z tlakových nádob
- nanášecími stroji pouze podmíněně, dochází k odpařování rozpouštědel

Zpracování

Lepené materiály musí být zbavené prachu, oleje, mastnoty a klimatizovány. Vhodná teplota zpracování je 18 - 20°C, vlhkost dřeva by měla být 8 - 12%, max. 15%. Nezpracovávat pod +10°C.

Lepidlo KLEIBERIT 625.0 je připraveno pro přímé použití, zředění nebo přidání nastavovadel může změnit vlastnosti lepidla.

Nejlepší přilnavost se dosahuje na nitrolaku. U DD laku, SH laku a polyesterového laku je pro zlepšení přilnavosti nutné lehké zbrúšení. Lepení lakovaných ploch navzájem je u NC laků možná podmíněně. Proces vytvrzování je ale podstatně prodloužen. Lepidlo se nanáší jednostranně.

Spotřeba: 130 - 200 g/m²

Otevřená doba: až 8 min.

Otevřená doba je závislá na množství nánosu, savosti materiálů, vlhkosti dřeva a vzduchu a na teplotě.

Lisovací doba: 8 - 12 min při 20°C.
Přivedením tepla nebo jednostranným nahřátím lze proces tuhnutí urychlit.

Čištění

Čištění strojů, nanášecího zařízení a obalů od lepidel se provádí před vytvrzením lepidla vodou.

Velikosti balení

Plastový kanistr 28,0 kg netto

Jiná balení na vyžádání.

KLEIBERIT 625.0

Skladování

Lepidlo KLEIBERIT 625.0 je v těsně uzavřeném obalu skladovatelné při 20°C po dobu 6 měsíců.

Lepidlo je odolné mrazu až -10°C. Z důvodu speciálního použití se doporučuje dlouhodobě skladovat při pokojové teplotě.

Stav 10.02.2021 ch, nahrazuje dřívější vydání

Likvidace lepidel a obalů

Třída odpadu 080409

Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu. Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

Service

Naše poradenská služba pro aplikační technologie je vám kdykoli k dispozici. Informace jsou založeny na našich dosavadních zkušenostech a nejedná se o záruku ve smyslu judikatury BGH. Zkontrolujte, zda je náš produkt vhodný pro vaše účely. Odpovědnost, která přesahuje hodnotu našeho produktu, nelze odvodit z těchto prohlášení, a to ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.