

# Kleiberit 657.0.43

**Vernis durcissant aux UV, application au rouleau, supermat, pour KLEIBERIT HotCoating.**

## Domaine d'utilisation

- Vernis applicable au rouleau, durcissant aux UV, photosensible pour la technologie KLEIBERIT HotCoating®, couleur 043, degré de brillance de < 8 Gloss

## Propriétés de KLEIBERIT 657.0.43

<b>Base :</b>	acrylates durcissant aux UV
<b>Poids spécifique (à 20°C):</b>	env. 1,49 g/cm <sup>3</sup>
<b>Extrait sec :</b>	> 99%
<b>Couleur :</b>	043
<b>Degré de brillance &lt; 60°:</b>	< 8 Gloss
	Le degré de brillance dépend du grammage
<b>Viscosité à la livraison (à 20°C) :</b>	
<b>Eprouvette DIN 6 mm:</b>	25-35 secondes
<b>Identification :</b>	soumis à une identification selon les règles en vigueur en Union Européenne (consulter notre fiche de données de sécurité)

## Application

Température d'application et du support : de 22 à 28°C  
Application par rouleau pour vernis : de 25 à 45 g/m<sup>2</sup>  
Viscosité d'application : viscosité à livraison

**Avant la mise en œuvre, mélanger soigneusement avec une machine. Toutes les propriétés nécessaires pour la mise en œuvre sont à vérifier avant la mise en œuvre.**

## Séchage/Durcissement UV

Pré-durcissement :	excimère
Durcissement :	10 m/min
Dosage UV* :	880-930 mJ cm <sup>2</sup> (Hg) et
Dosage UV* :	350-400 mJ cm <sup>2</sup> (Ga)

\*Le dosage UV indiqué est basé sur notre expérience et des mesures effectuées avec « UV-Disc A002400 (Full-UV : 250 – 410 nm) » de la technique UV.

**Il est indispensable de définir les conditions de mise en œuvre idéales pour des résultats optimaux avant le démarrage de la production.** Celles-ci dépendent de l'installation et du support à enduire.

Les propriétés finales (adhérence, résistance aux rayures et aptitude au ponçage) doivent être contrôlées en continu.

## Nettoyage

En cas de salissures, nettoyer les outils et machines immédiatement avec le nettoyant KLEIBERIT 820.0.

## Conditionnements

**KLEIBERIT 657.0.43 :**  
Seau métallique de 30 kg net

**Nettoyant KLEIBERIT 820.0 :**  
Bidon métallique de 22 kg net

Autres conditionnements sur demande.

## Stockage

Peut être stocké dans son emballage d'origine fermé hermétiquement et dans un endroit frais (de 5 à 25°C) au-moins pendant 9 mois.

Des températures élevées peuvent réduire le temps de stockage.

Température de transport conseillée : de 0 à 35°C

Le produit ne craint pas le gel jusqu'à 0°C.

A protéger de la lumière et de la chaleur.

M6 16.03.2020