

KLEIBERIT 659.7.02

Verniz finalizante que endurece com raios ultravioleta para aplicação com rolos, HiGloss,

Campos de aplicação

- Verniz ultravioleta fotosensitivo finalizante para tecnologia KLEIBERIT Hot Coating®
Tecnologia para alta resistência contra ranhuras com grau de brilho de > 90.

Características

Base: acrilato endurecível por raios ultravioletas
Peso espec. (a 20°C): aprox. 1,16 g/cm³
Sólidos: > 99 % (valor teórico)
Côr: incolor, típico
Grau de brilho < 60: > 90 unidades, o grau de brilho depende da quantidade aplicada

Viscosidade (a 20°C)

6mm Copo DIN: 50 - 60 segundos

Identificação:

Ver nossa ficha de segurança

Aplicação

Temperatura de trabalho

e dos materiais: 18– 22°C

Aplicação com rolo: 35 – 55 g/m²

Viscosidade de trabalho: ver viscosidade de entrega

Antes de usar o produto este deve ser bem revolvido. Todos os parâmetros relevantes devem ser verificados antes de se iniciar a produção.

Secagem / endurecimento UV

Com jatos de média ou alta pressão de Hg, 5 a 10 m/min por jato em uma saída do jateador de 80 a 120 W/cm.

É estritamente necessário determinar as condições/ os parâmetros de trabalho para atingir ótimos resultados antes de iniciar os trabalhos.

Os resultados dependem tanto da aparelhagem de aplicação quanto do substrato a ser revestido. As características finais, como por exemplo aderência, resistência à ranhuras e aptidão ao lixamento devem ser monitorados continuamente.

Limpeza

Os utensílios de trabalho e peças de máquinas devem ser limpados imediatamente com limpador KLEIBERIT 820.

Embalagens

KLEIBERIT 659.7.02:

balde de metal de 30 kg neto

Limpador

KLEIBERIT 820:

bidão de metal de 22 kg neto

Outras embalagens sob pedido.

Armazenamento

KLEIBERIT 659.7.02 pode ser armazenado em temperatura ambiente (5 - 25°C) durante no mínimo 6 meses em sua embalagem original, herméticamente fechada.

Um armazenamento com temperaturas mais altas reduz o tempo de armazenagem.

Temperatura recomendada para transporte e armazenagem 0 – 35°C.

Proteger contra luz, calor e geadas.

08.08.2024/cp Substitui a versão de data anterior

KLEIBERIT 659.7.02

ELIMINAÇÃO DE ADESIVO E DA EMBALAGEM

Chave de eliminação de resíduos 080111

Nossas embalagens são de material reciclável
Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes.

SERVICO AO COMPRADOR

Nosso departamento de aplicações pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informação sem compromisso. Por favor, certificar-se se nossos produtos são adequados para a aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer despesa e sem compromisso.