

KLEIBERIT 870.0

Campos de aplicação

- Componente de reticulação para cola à base de solventes como: KLEIBERIT 257 e 261

Embalagens

Cartão com 12 garrafas de	1 kg neto
Bidão de plástico de	5 kg neto
Bidão de metal de	35 kg neto
Barril de metal de	250 kg neto

Características do KLEIBERIT 870.0

Base :	isocianato
Densidade:	aprox. 1,23 g/cm ³
Côr:	castanho escuro
Viscosidade - Brookfield RVT sp. 2/20 rpm):	150 ± 50 mPas
Dosagem endurecedor:	2,5 - 5 %,

Identificação:

Ver nossa ficha de segurança.

Armazenamento

Endurecedor KLEIBERIT 870.0 pode ser armazenado em sua embalagem original com uma temperatura de 20°C durante aprox. 12 meses. O endurecedor é resistente à temperaturas frias de até -30°C. Proteger contra umidade!

30.06.2022/cp Substitui a versão de data anterior

KLEIBERIT 870.0

ELIMINAÇÃO DE ADESIVO E DA EMBALAGEM

Chave de eliminação de resíduos 080501

Os resíduos de cola e seus recipientes devem ser eliminados de acordo com as normas locais e estaduais vigentes. Nossas embalagens são de material reciclável.

SERVICO AO COMPRADOR

Nosso departamento de aplicações pode ser consultado a qualquer momento sem compromisso. Os dados contidos na folha de utilização são provenientes de resultados obtidos até esta data. Devem ser considerados como informação sem compromisso. Por favor, certificar-se se nossos produtos são adequados para a aplicação desejada. Não assumimos nenhuma responsabilidade acima do preço do nosso produto. Não nos responsabilizamos por declarações feitas anteriormente. V. Sa. pode recorrer ao nosso serviço técnico, o qual vos atenderá livre de qualquer despesa e sem compromisso.